



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

样品名称: 饰·吉祥之家铝塑复合板

型号规格: ZJ-003、2440*1220*3.0mm

委托单位: 佛山市佳顺彩建材有限公司

生产单位: 佛山市佳顺彩建材有限公司

检验类别: 委托检验

签发日期: 2025年04月18日

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

(检验专用章)

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心
检验报告

共 6 页, 第 2 页

样品名称 型号、规格 商标、等级	饰·吉祥之家铝塑复合板 ZJ-003、2440*1220*3.0mm	生产日期 或批号	2025-03/-----
		样品编号	-----
委托单位	佛山市佳顺彩建材有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市三水区西南街道湖溪路6号2座	样品数量/ 来样方式	2件/送样
生产单位 (委托方提供)	佛山市佳顺彩建材有限公司	接样日期	2025 年 03 月 24 日
生产单位地址 (委托方提供)	佛山市三水区西南街道湖溪路6号2座	接样人	叶穗芳
样品特征 及状态	外观正常	检验日期	2025 年 03 月 25 日至 2025 年 04 月 18 日
检验依据	GB/T 22412-2016 《普通装饰用铝塑复合板》		
判定依据	GB/T 22412-2016 《普通装饰用铝塑复合板》		
检验 结 论	共检16项, 所检项目符合GB/T 22412-2016 《普通装饰用铝塑复合板》标准的要求。 二〇二五年四月十八日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效		
备注	本检验报告结果仅适用于收到的样品。		

批准: 曾耀斌 审核: 罗有雄 主检: 邓家祥

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号
电话: 0757-63221182 邮箱: fs-lcj@126.com



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心 检验报告

共 6 页, 第 3 页

序号	检测项目		单位 符号	标准要求	检测结果	单项判定
1	表面质量		—	装饰板外观应整洁。非装饰面无影响产品使用的损伤。	符合	合格
2			—	装饰面不允许有压痕、印痕、凹凸、正反面塑料外露、漏涂、波纹、鼓泡、划伤、擦伤; ≤3mm 的疵点不超过3个/m ² 。	符合	合格
3			—	色差目测不明显。	符合	合格
4	铝塑板厚度		mm	±0.2	0	合格
5	涂层厚度	平均值	μm	≥16	17	合格
		最小值	μm	≥14	16	合格
6	表面铅笔硬度		—	≥HB	1H	合格
7	涂层柔韧性		—	≤3T	1T	合格
8	涂层附着力		—	达到0级	0级	合格
9	耐冲击性		kg.cm	≥20	30	合格

佛山市质量计量监督检测中心
检验报告

共 6 页, 第 4 页

序号	检测项目		单位 符号	标准要求	检测结果	单项 判定
10	剥离强度	正面纵向	N/mm	平均值: ≥ 5.0 最小值: ≥ 4.0	平均值: 5.2	合格
					最小值: 4.3	合格
		正面横向			平均值: 5.2	合格
					最小值: 4.3	合格
		背面纵向			平均值: 5.2	合格
					最小值: 4.4	合格
		背面横向			平均值: 5.2	合格
					最小值: 4.4	合格
11	热变形温度	正面向上纵向	$^{\circ}\text{C}$	≥ 85	88	合格
		正面向上横向			89	合格
		背面向上纵向			88	合格
		背面向上横向			88	合格

佛山市质量计量监督检测中心 检验报告

共 6 页, 第 5 页

序号	检测项目	单位符号	标准要求	检测结果	单项判定
12	耐盐酸性	—	试验后,目测试验处涂层无变色、凸起、起泡、粉化等异常现象。	符合	合格
13	耐油性	—	试验后,目测试验处涂层无变色、凸起、起泡、粉化等异常现象。	符合	合格
14	耐碱性	—	试验后,目测试验处涂层无变色、凸起、起泡、粉化等异常现象。	符合	合格
15	耐溶剂性	—	试验后,目测擦拭处应无露底。	符合	合格
16	耐热水性	—	在98℃±2℃的蒸馏水中恒温2h,试验后,观察涂层应无气泡,斑点,开裂,变色,铝塑板黏结层开胶等现象。	符合	合格

(以下无正文)

声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖“检验专用章”, 本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议, 请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出, 逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时, 检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪, 或登录官网 www.fszjzx.com 进行查验。如需人工查验, 请致电 0757-88713193。

狮山总部

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话: 0757-88735333/88735222

澜石分地点

地址: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号

业务电话: 0757-83132113/83132103

季华西分地点

地址: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号

业务电话: 0757-88036822/88036959

桃园分地点

地址: 广东省佛山市南海区桃园东路88号慧泉科技产业中心第二期第二栋第6层、第三栋第1层

业务电话: 0757-88735222 (化工检测)、0757-88735171/88735333 (风光电省站)

三水分地点

地址: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一

业务电话: 0757-88735222

业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com

FQM网址(Web): www.fszjzx.com



微信公众号



客户满意度调查